

DIREKTVERKLEBUNG VON 2,2mm GFK-PANEELN

DIREKTVERKLEBUNG VON 2,2mm GFK-PANEELN

Bei der Direktverklebung werden GFK Paneele mit einer Dicke von/ab 2,2mm, mittels eigenem dauerelastischem Kleber, vollflächig auf vorhandene, tragfähige Untergründe verklebt.

Selbst größere Radien sind durch das elatische Material möglich.

Durch die Direktverklebung entsteht eine sehr strapazierfähige Oberfläche ohne Hohlstellen zum Mauerwerk.

VERKLEBUNG AUF:

Beton

geputzem Mauerwerk

über beschädigte Fliesen

über zerkratze Blechpaneelle


auf Rigips oder Holzbauplatten



ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERGRUND:

tragfähig, eben, staubfrei, trocken

ARBEITSABLAUF:



Kleber auftragen



mit Zahnpachtel verteilen



Platten anpressen

Die Verbindung der einzelnen Paneele untereinander erfolgt mittels H-Profilen, die vor dem Zusammenfügen mit Dichtmasse gefüllt werden, um ein Durchdringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Diese Verbindungen sind dauerhaft, d.h. keine Servicefugen, und halten selbst Hochdruckreinigung stand.

STANDARTPROFILE:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsprofil	Innenecke	Außenecke	Abschlussprofil

SONSTIGE PROFILE UND ZUBEHÖR

<input checked="" type="checkbox"/>			
Hohlkehleisten (EU-Profile)	Sockelleisten	Kantenschutzprofile	Paneelekleber

MATERIAL:

GLASBORD®	Paneele mit mikroskopisch, porenfreier Surfaseal Oberfläche (eben oder strukturiert)
GLASLINER®	Paneele mit Gelcoat- Oberfläche (eben oder strukturiert)