

GLASLINER® GFK-PANEELE

GLASLINER® GFK-PANEELE

Glasliner® ist ein undurchsichtiges GFK- (glasfaserverstärkter Kunstharz) Paneel mit strukturierter oder ebener Oberfläche, und wird für stark frequentierte, fugenlose Wandverkleidungen eingesetzt.

Glasliner® - Paneele sind die ideale Lösung für mechanische Ansprüche an Wänden, bei Neubau oder Sanierung, als Wandschutz oder zum Dekorieren. Es ist gleichzeitig wirtschaftlich, einfach zu verlegen und äußerst beständig. Weltweit werden jährlich über 28 Mio. m² verarbeitet. (ISO9002 zertifiziert)



Einsatzgebiet:	in Gewerbe- oder Industriebetrieben, im Trockenbereich von Nahrungsmittelbetrieben, sowie in Sanitär-, Wellness- oder Saunabereichen, in Garagen oder Werkstätten, als Wandschutz bei stark beanspruchten Wänden wie Stiegenaufgänge, Wartezimmern (Stuhllehne) etc., oder in Bereichen wo eine fugenlose Wandverkleidung unumgänglich ist.
Materialstärken:	von 1,1 bis 4,5 mm (Standart 2,3mm)
Paneelbreite:	1200 mm
Längen:	2100 2400 3000 mm, oder 150 lfm als Rollenmaterial
Farben:	weiß, beige, hellgrau (creme, rot, blau, schwarz)
Oberfläche:	EBEN oder STRUKTURIERT

VORTEILE

- Widerstandsfähig
- Montagefreundlich
- Haltbar
- Biegsam
- Thermostabil
- Wartungsfreundlich
- Korrosionsbeständig
- Säure- u. Laugenstabil

OBERFLÄCHE = STRUKTURIERT:

Glasliner® mit der strukturierten Oberfläche bietet viele Vorteile wie:

- Licht wird in den Arbeitsräumen diffus reflektiert (weil harte Hell-Dunkelgrenzen das menschliche Auge schnell ermüden lassen)

- keine Spiegelungen
- leichtere Reinigung (je nach Art der Verschmutzung)

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN ALS:

[PLATTENMATERIAL FÜR DIREKTVERKLEBUNG](#)

[EINLEGEPLATTEN FÜR RASTERDECKE](#)

TECHNISCHE DETAILS:

Mechanische Eigenschaften			
Baustoffklasse UNE-EN 13501-1:2002	C - s3 , d0		
Baustoffklasse DIN4102 (alte Norm)	B2		
Baustoffklasse ÖNORM (alte Norm)	B2		
Tropfenbildungsklasse ÖNORM (alte Norm)	T1		
Qualmbildungsklasse ÖNORM (alte Norm)	Q2		
Schlagfestigkeit ASTM D-256	180 J/m		
Biegefestigkeit ASTM D-790	694 kg/cm ²		
Zugfestigkeit ASTM D-638	314 kg/cm ²		
Längenausdehnungskoeff. ASTM D-696	0,025 mm/m°C		
Wärmeleitfähigkeit D-5261	0,23 W/m°C		
Härte D2583 Barcol	30-40		
Chemische Eigenschaften lt. Hersteller			
Schwefelsäure (15% Konzentration)	beständig		
Essigsäure (15% Konzentration)	beständig		
Salzsäure (15% Konzentration)	beständig		
Salpetersäure (15% Konzentration)	beständig		
Ammoniak (Laugen)	beständig		



Ätznatron (Laugen)	beständig	
Verdünner	beständig	
Benzin	beständig	
Aceton	beständig	
Alkohol	beständig	
Gewicht		
alle angeführten Werte beziehen sich auf Glasliner® Material mit einer Nominaldicke von 2,3 mm Grundsätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass die alten Normen nicht 1:1 auf die EN-Klassifizierung umgerechnet werden kann. PROSPEKT-DOWNLOAD		

 **Jetzt unverbindlich anfragen...**
Tel.: +43 2742 882900-0

WWW.OK-PANEELE.AT